


Sewatek SWT-105 -paloakryyli PEX-putkille Katkeava eristys (Rakenne min 100 mm)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
 - sauman leveys 10-25 mm
 - täyttösyvyys min 25 mm
 Tarvittaessa villasullonta
 kittauksen tueksi
 (A1- tai A2-luokka)



Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
 > rakenteen kohdalla **katkeava** eristys
 > alumiinipintainen kivilla
 > solukumieristys

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	PEX-putket		Eristysvaatimukset			
	Putkikoko (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Katkeava eristys					
ETA-20/0260 (31.8.2021)	PEX-nippu 75, yksittäinen max PEX 25 / sp. 25	60	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.						